

**YACHTLINE**

# SUPER YACHTLACK

<b>Qualitäts-Nr./Farbton</b>	MSL ....	Nr. gemäß Farbton
<b>Glanzgrad</b>	Hochglänzend	
<b>Produktbeschreibung</b>	Brillante, gut verlaufende Kunstharzlackfarbe für den Überwasserbereich auf Yachten und Booten aus Metall und Holz. Glanzstabiler Decklack mit hoher Deckkraft, Kreidungsbeständigkeit, Lichtechtheit sowie Spritzwasserbeständigkeit.	
<b>Anwendungsbereich</b>	GFK-, Holz- (kein Teakholz) und Stahlyachten und -booten	
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Festkörpervolumen</b>	ca. 65 % (abhängig vom Farbton)	
<b>Standardschichtdicke</b>	trocken 40 µm, nass 60 µm	
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /ltr. bei 40 µm, abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen	
<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> (abhängig vom Farbton)	
<b>Inhaltsstoffe</b>	Alkydharz, Titandioxid, anorganische und organische Pigmente anorganische Füllstoffe, (Additive), entaromatisiertes Testbenzin	
<b>Mischungsverhältnis</b>	---	
<b>Flammpunkt</b>	---	
<b>Lagerfähigkeit</b>	ca. 12 Monate unter Normalbedingungen	

**Applikationsdaten**

<b>Topfzeit</b>	---
<b>Vorreaktionszeit</b>	---
<b>Applikationsmethode</b>	Streichen, Rollen und Luft-Spritzen möglich.
<b>Düsengröße</b>	---
<b>Verdünnung</b>	Wilckens Yachtline 1K-Verdünner

Trocknungszeiten bei 65 % rel. Luftfeuchte	Temperatur	
	+ 20°C	
	staubtrocken	3 Stunde
	regensicher	6 Stunden
	trocken	10 Stunden
	überarbeitbar	16 Stunden
<b>Überstreichbarkeitsintervall bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte</b>	mind. 16 Stunden bei 40 µm Trockenschichtdicke	

**Verarbeitungstemperatur** Die Verarbeitung darf nur erfolgen, wenn die Temperatur der Beschichtungsfläche 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegt.  
+ 5°C bis + 30°C

**Oberflächenvorbereitung** Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind gut anzuschleifen.

<b>Anstrichaufbau</b>	GFK	1 Anstrich CR-Universalgrund 1 Anstrich mit Yacht-Vorlack
	Holz (kein Teak)	1 – 2 Anstriche mit Yacht-Vorlack
	Stahl	1 Anstrich CR-Universalgrund 1 Anstrich mit Yacht-Vorlack
<b>Deckanstrich</b>	1 – 2 Deckanstriche	Super Yacht-Lack

**Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge**

- **entzündlich**
- schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
- wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- bei Verschlucken sofort Ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Dampf nicht einatmen
- nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen
- enthält 2-Butanonoxim, Zirkoniumsalz, kann allergische Reaktionen hervorrufen
- Boots- und Yachtfarben unterliegen nicht der VOC-Deko-Richtlinie

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.